

TECHNISCHES DATENBLATT

micromod Partikeltechnologie GmbH



Friedrich-Barnewitz-Str. 4
18119 Rostock
Germany

Telefon: + 49 381 / 54 34 56 10
Fax: + 49 381 / 54 34 56 20
Email-Adresse: info@micromod.de

Produktnummer:	77-54-201
Produktname:	nanomag@-CLD-spio
Oberfläche:	PEG 300
Durchmesser:	20 nm
Konzentration:	5 mg/ml
Partikeltyp:	vernetzte Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.2
Form:	clusterförmig
Dichte:	1.4 g/ccm
Eisenkonzentration:	2.4 mg/ml
Magnetisierung:	58 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	>74 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m)
Koerzitivfeld Hc:	0.100 kA/m
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in Wasser
Partikel pro ml:	8.6 E14
Partikel pro mg:	1.7 E14
Farbe:	dunkelbraun
Weitere Bemerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate
TECHNOTES:	Der hydrodynamische Durchmesser kann im Bereich von 20-100 nm variieren (Z-Average, Photonenkorrelationsspektroskopie).